

Primario de Poliuretano
PRIMER 2K

DESCRIPCIÓN

CHALLENGER 2K es un primario de 2 componentes que proporciona un excelente poder de relleno. Se ocupa para ofrecer una excelente adhesión y un buen mantenimiento del color de la capa de acabado.

CAPAS DE ACABADO:

Esmalte acrílico
Esmalte secado rápido
Base color

OBSERVACIONES:

Siempre verifique los reglamentos locales de COV para asegurarse que el uso de estos productos CHALLENGER cumple con las normas de su región.

Primario de Poliuretano
PRIMER 2K

DATOS TÉCNICOS



Relación de mezcla:	4:1:1
Primario	4 partes de Master 1000
Endurecedor	1 parte
Diluyentes	1 parte

Duración en lata @ 68 °F/20 °C	8 horas
--------------------------------	---------



Viscosidad Taza Ford #4 @ 68 °F/20 °C	15-17 segundos
--	----------------



Boquilla de pistola, gravedad, HVLP	1,5 - 1,7 mm
--	--------------



Aplicación	1 capas medias húmedas
------------	------------------------



Tiempo de evaporación @ 68 °F/20 °C	5 - 30 minutos entre las capas
Espesor de película	0,5 - 1,5 mils

Cubrimiento	532 pies ² /galón para 1,0 mil
-------------	---



Secado:	
68 °F/20 °C	15 - 30 minutos
140 °F/60 °C	n/a



Lijado:	
Húmedo a mano	n/a
Seco a mano	n/a
Seco a máquina	n/a

COV en el empaquetado	577 g/litro (4,78 lb/gal)
COV en la aplicación	515 g/litro (4,3 lb/gal)